

■ ENDUIT DE DÉCORATION MINCE
À L'ARGILE



1/3



LES + PRODUIT

- ▶ Produit géosourcé
- ▶ Parfaitement adapté au bâti ancien
- ▶ Mise en œuvre facile : applications manuelle et mécanique
- ▶ Finition matte, lumineuse et réversible

DOSAGE EN EAU

- ▶ 6 à 12 litres par sac de 25kg

TEMPS DE MÉLANGE MACHINE

- ▶ Bétonnière : 5 à 7 minutes
- ▶ Machine : 5 minutes
- ▶ Malaxeur : 3 minutes

CONSOMMATION

- ▶ 1,20 kg/m² par mm d'épaisseur minimum

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ Cahiers de Recommandations PAREXLANKO
- ▶ Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) vérifiée par INIES
- ▶ Label Excell Zone Verte

RÉFÉRENCES NORMATIVES COMPLÉMENTAIRES

- ▶ NF DTU 26.1
- ▶ NF EN 13914-1
- ▶ Guide de bonnes pratiques des enduits en terre (V5)

PARNATUR FINITION INTÉRIEURE ARGILE



DESCRIPTION

- Parement minéral mince géosourcé teinté dans la masse, composé d'argile pure, de sables, d'ocres et exclusivement destiné à la décoration intérieure. Il s'applique en fine épaisseur de 3 à 4 mm et permet de réaliser la finition talochée à l'éponge sur différents supports.
- Disponible dans un nuancier 12 teintes.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Maçonneries anciennes enduites d'un corps d'enduit à la chaux conforme à la NF DTU 26.1 : **PARLUMIERE CLAIR, PARLUMIERE STH ET PAREXAL**
- Corps d'enduit traditionnel à la chaux NHL 2 ou NHL 3,5 conforme à la NF DTU 26.1, tels que **CHAUX DE PAVIERS, CHAUX PATRIMOINE ou CALCOPBLANC**
- Sous-enduit d'interposition **PARINTER RENOVATION**
- Mortier de dressement biosourcé **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANvre**
- Enduits au mortier de plâtre chaux conformes à la NF DTU 26.1, tels que **PARILIEN** et **PARILIEN FIN**
- Enduits intérieurs en plâtre conformes à la NF DTU 25.1
- Plaques de plâtre conformes à la NF DTU 25.41 et à la NF DTU 25.42 (déjà peintes ou seulement jointées)
- Plaques de fibres-gypse visées par un Avis Technique ou un Agrément Technique Européen

LIMITES D'EMPLOI

- Supports ayant été traités avec un hydrofuge de surface
- Tous les revêtements organiques ou à base de silicate de potassium
- Peinture glycéroptalique, brillante ou semi-épaisse (RSE)
- Locaux humides classés : EB+p, EB+c et EC.
- Papiers peints, tapisseries

CARACTÉRISTIQUES

Composition

- Liant : 100% argile crue
- Charges : sables fins calcaires et siliceux
- Pigments minéraux : ocres naturels
- Granulométrie : < 0,5 mm

PERFORMANCES

- Réaction au feu : A1
- Perméabilité à la vapeur d'eau : $\mu \leq 9$
- Valeur Sd : 0,03 m environ (pour une épaisseur de 4 mm)
- Conductivité thermique λ : 0,85 à 0,95 W / m°C

MISE EN ŒUVRE

L'emploi et la mise en œuvre de **PARNATUR FINITION INTÉRIEURE ARGILE**, se feront conformément aux recommandations de la présente Fiche Technique et des Cahiers de Recommandations **PAREXLANKO**.

■ MATÉRIEL

Application manuelle

- Malaxeur électrique à vitesse lente (< 300 tr/min)
 - Bétonnière
 - Lisseuse inox/ truelle inox/ lisseuse crantée n°12/ couteau à lisser/taloche plastique
 - Taloche éponge
- Nettoyer les outils à l'eau après application

Application mécanique

Machine à projeter :

- Diamètre de sortie en buses : 8 ou 10 mm
 - Pression pompe : 6 - 8 bars (eau)
- Machine électrique :
- Application par projection mais uniquement avec un gâchage préalable du produit à l'aide d'un malaxeur, puis déverser le produit dans la cuve de réception.
 - L'utilisation de machine façade à passage continu est proscrite.

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

PARLUMIERE CLAIR / PARLUMIERE STH / PAREXAL / corps d'enduit traditionnel à la CHAUX DE PAVIERS, CHAUX PATRIMOINE ou CALCOPBLANC

- Le support doit être propre, sain, cohésif, débarrassé de toutes parties friables et de tous produits pouvant nuire à l'adhérence
- Traiter au préalable les remontées capillaires avec **SIKAMUR INJECTOCREAM**
- L'enduit appliqué doit être laissé brut de règle, permettant l'obtention d'une surface rugueuse, les bâlevres devront être lisssées à l'aide d'un outil inox pour obtenir un résultat soigné

PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANvre

- Le support doit être préparé avec **PARLUMIERE CLAIR** ou **PAREXAL** en interposition, conformément au § 7.8.2.1 et § 7.8.2.2 du cahier de recommandations **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANvre**

Plaques de plâtre ou plaques de fibres et gypse

- Éliminer tout résidu ou autre substrat pouvant nuire à l'adhérence du produit
- Les papiers peints doivent être entièrement déposés et les résidus de colle seront dégraissés avec une solution adaptée au support
- Les supports neufs doivent être dépoussiérés à l'aide d'une éponge légèrement humide
- Toutes les jonctions dans les angles, entre deux

PARNATUR FINITION INTÉRIEURE ARGILE

2/3

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg

CONSERVATION

- 24 mois

à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- R.C. fabricant

matériaux de nature différentes (enduit/plaque de plâtre ou plaques de fibres et de gypse) doivent être obligatoirement traitées avec un mastic polyuréthane adapté (par exemple Sikaflex PRO-11 Purform), au minimum la veille de l'application de l'impression **REVLANE REGULATEUR**

PARINTER RENOVATION

- L'aspect de surface doit être plan et suffisamment rugueux afin de faciliter l'accroche de la finition, les balèvres devront être lissées à l'aide d'un outil inox pour obtenir un résultat soigné
- Un délai de 24 heures de séchage minimum de **PARINTER RENOVATION** doit être respecté avant la mise en œuvre de la finition, conformément à la fiche technique et au cahier de recommandations **PARINTER RENOVATION**

Enduits au mortier plâtre-chaux PARILIEN, PARILIEN FIN ou enduits intérieurs en plâtre

- L'aspect de surface doit être plan et soigné
- Un délai de 6 jours de séchage minimum de **PARILIEN, PARILIEN FIN** ou d'un enduit au plâtre doit être respecté avant la réalisation de l'impression avec **REVLANE REGULATEUR**

IMPRESSION

- Les plaques de plâtre, les plaques de fibres et de gypse et les peintures qui sont des supports lisses doivent obligatoirement être recouverts par l'application d'une couche de primaire **REVLANE REGULATEUR** avant la mise en œuvre de **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE**.
- Les enduits aux mortiers de plâtre chaux et les enduits au plâtre doivent être recouverts de deux couches de primaire **REVLANE REGULATEUR** afin de bloquer la forte absorption inhérente à ce type de support.
- Le délai de séchage de **REVLANE REGULATEUR** avant la réalisation de la finition est de 16h minimum. Se référer à la Fiche Technique correspondante.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- **Dosage en eau** : De 6 à 12 litres par sac de 25 kg
- Le dosage varie selon la consistance souhaitée, la couleur de l'enduit, les conditions climatiques et la méthode d'application
- **Temps de mélange** :
 - Bétonnière : 5 à 7 min
 - Machine à projeter : 5 min
 - Malaxeur : 3 minLe mélange du produit avec un malaxeur s'effectue en deux temps : mélanger **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE** durant 2 minutes, puis laisser reposer 5 minutes, puis mélanger de nouveau pendant 1 minute. La consistance du produit doit être souple pour obtenir une maniabilité de qualité.
- **Consommation** : 1,2 Kg/m² par mm d'épaisseur

minimum

APPLICATION DU PRODUIT

Sur enduit de la gamme Patrimoine

PARLUMIERE CLAIR, PARLUMIERE STH et corps d'enduit traditionnel à la CHAUX DE PAVIERS, CHAUX PATRIMOINE ou CALCOBLANC

- Humidifier à refus la veille, compléter le jour de l'application en s'assurant que le support est humidifié en profondeur mais « ressuyé » en surface. Cette humidification peut être renouvelée à l'avancement en période chaude
- Recouvrir l'enduit d'une épaisseur régulière comprise entre 3 et 4 mm (sans dépasser ponctuellement 5 mm) de **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE** égalisé et serré en remontant sur le support, en 1 passe.

PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE

- L'application de **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE** sera identique à celle du **CALCIDEKO** conformément au § 78.2.2 concernant les revêtements décoratifs du cahier de recommandations de **PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE**

- L'humidification du support est nécessaire avant l'application et peut être renouvelée à l'avancement en période chaude

PARINTER RENOVATION et PAREXAL

- Appliquer **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE** sans humidification préalable ni primaire.

Sur tous les autres supports admissibles

- Après séchage de **REVLANE REGULATEUR**, Appliquer **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE** sans humidification préalable.

- **PRESCRIPTIONS GENERALES D'APPLICATION**
• La mise en œuvre de **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE** est la même pour tous les supports, elle doit être régulière et de fine épaisseur. Toute surcharge pour rectifier la planéité est proscrite car elle impacte le délai du séchage, les supports doivent donc être impérativement soignés avant l'application de la finition.

- L'application mécanique sera privilégiée pour la réalisation de grandes surfaces notamment sur les supports absorbants.

- Les outils crantés qui permettent de réguler l'épaisseur sont proscrits sur les supports poreux mais recommandés sur les supports traités avec **REVLANE REGULATEUR**.

- L'application en pied de mur doit être limitée par des plinthes, **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE** ne doit pas être en contact direct avec le sol.

PARNATUR FINITION INTÉRIEURE ARGILE

3/3

■ FINITION

Finition talochée à l'éponge :

- Attendre le raffermissement du produit pour donner l'aspect de finition : le délai est variable suivant l'absorption des différents supports, l'épaisseur et les conditions climatiques.
 - Effectuer la finition par des mouvements circulaires à la taloche éponge pour obtenir un aspect régulier et homogène.
 - L'aération des locaux est obligatoire après l'application, afin de favoriser le séchage de **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE**.
 - Durant la période hivernale, l'utilisation modérée d'un chauffage et de déshumidificateurs électriques permettent de gérer le délai de séchage, qui sera plus long. Le délai du séchage ne doit pas excéder 3 jours.
 - Si l'enduit est trop sec, il suffira de le réhumidifier à l'aide d'un pulvérisateur afin de remettre en humeur l'argile. Les reprises ponctuelles avec une taloche éponge sont donc possibles sans laisser de traces, sur un délai de 3 jours maximum.
 - Dans le cas d'apparition de microfissures de retrait, serrer l'enduit avec une taloche plastique beige avant d'effectuer la finition.
 - Après un séchage complet de l'enduit avec une teinte homogène et plus aucune trace d'humidité résiduelle, effectuer un brossage doux avec une balayette afin d'enlever la poussière résiduelle en surface de l'enduit.
- ### ■ PROTECTION ET CONSERVATION
- **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE** est un enduit naturel à l'argile et sa porosité est donc importante, l'application de **239 LANKO RESIST SOL MAT** est fortement recommandée pour une protection contre les différentes tâches d'accidents domestiques courants (exposition à l'eau, aux graisses, sirops, vin, huiles, sauces...)
 - La consommation de **239 LANKO RESIST SOL MAT** est d'environ 6,5 m²/L sur **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE**.

• Cette protection permet le nettoyage de l'enduit et son entretien.

• L'application de **239 LANKO RESIST SOL MAT** doit être réalisée sur **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE** après son séchage complet et uniforme.

• Le traitement de la surface doit être réalisé en application continue, en une seule couche et jusqu'à saturation du support.

• Des précautions de rinçage des outils (rouleaux, pinceaux) doivent être prises dans le cas de différentes teintes à traiter dans une même pièce.

• L'application au pulvérisateur de **239 LANKO RESIST SOL MAT** est proscrite sur **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE**

CONSUMMATION

• La consommation est exprimée en poudre et donnée sur support plan à titre indicatif.

• 1,2 kg/m² par mm d'épaisseur minimum (soit environ 6 m² sur 3 à 4 mm d'épaisseur avec un sac de 25kg)

• L'application en machine peut entraîner une surconsommation de produit.

NUANCIER*



*Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue. (cf FT BADI DECO)

ASSISTANCE CONSEIL CLIENT : Sika France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min
+ prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Mars 2025

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente. Mise à jour consultable sur parexlanko.com

SIKA France SAS

84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

PAREXLANKO est une marque Sika.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **PARNATUR FINITION INTERIEURE ARGILE** est un enduit qui s'applique uniquement en intérieur. Ne pas l'utiliser en extérieur.
- Avant utilisation consulter la fiche de données de sécurité des produits cités ci-dessus (FDS).
- Conditions d'application entre 5°C et 30°C.
- Se conformer aux recommandations des DTU et règles professionnelles en vigueur.
- Porter des gants imperméables en caoutchouc butyle/nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2 et des lunettes de sécurité.

PAREXLANKO